



Imersie

Aplicare cu pensula

Pt. piese din lemn care admit limitat variația dimensiunilor

Pt. piese din lemn nestabile

A se amesteca înainte de folosire

Diluabil cu apă



A se feri de îngheț la transport și



A se depozita la rece



Uneltele se curăță cu apă

## Cetol WF 9810-46-25

### Scurta descriere

**Grund, acoperire intermediară și finală diluabil cu apă cu luciu satinat pentru finisarea elementelor din lemn la exterior și interior, utilizabil ca sistem de acoperire în 3 straturi**

### Utilizare

Cetol WF 9810-46-25 folosește la grunduirea, acoperirea intermediară și finală a pieselor din lemn de conifere sau foioase noi, care admit limitat sau care admit variația dimensiunilor.

Indicat pentru întrebuințare industrială, profesională.

### Proprietăți

Produs aplicabil în 2-3 straturi cu efect uniform de suprafață și o bună transparență, protector contra razelor ultraviolete, cu efect de reglare a umidității, rezistent la intemperii și foarte elastic.

#### Nuanțe de culori

Incolor și colorat (pentru culori speciale, adresați-vă reprezentantului zonal Sikkens)

#### Tipul de liant

Dispersie acril copolimer

#### Pigmenți

Contine pigmenți translucizi rezistenți la lumină și intemperii

#### Densitate (greutate specifică)

Cca. 1,06 kg/l în funcție de culoare

#### Ambalaj

ambalaj de unică folosință 2,5 l

ambalaj de unică folosință 20 l

#### Depozitare

Stabilitate la depozitare: minimum 1 an

Recipientele deschise se vor închide foarte bine după utilizare.

A se depozita la rece dar ferit de îngheț. Materialul aflat în bazine de imersie trebuie bine acoperite.

#### Eliminarea de deșeur/resturi

Numai recipiente complet golite se pot recicla. Recipientele cu resturi se predau la centrele de colectare pentru lacuri vechi sau se vor elimina conform prevederilor UE pentru deșeurii cheia 08 01 11.

#### Marcarea pericolului

Simbolul de pericol: -

A nu se inhala vaporii/aerosolii. Utilizatorii profesioniști pot obține la cerere fișa cu date de securitate. A nu se lăsa la îndemina copiilor.

#### Directiva VOC

Valori limită admise conform standardelor UE la acest produs (cat. A/e): 150 g/l (2007)/ 130 g/l (2010)

Produsul conține max.: 65 g/l VOC.

#### Avertizare

Chiar dacă se lucrează cu produse cu emisii mici de solvent sau compuși toxici se vor respecta măsurile obișnuite de protecție a muncii.

Pentru cuva de imersie respectiv de depozitare: la cuve de metal recomandăm utilizarea exclusivă de tabla din oțel de ex. V2A, în caz contrar există pericol de coroziune.

### Prelucrare

#### Reguli de bază

La utilizarea materialelor de acoperire Sikkens umiditatea lemnului trebuie să fie cuprinsă între 12 % și 15 %.

Conform recomandărilor oferite de Comisia Federală pentru Vopsele și Protecție a Valorilor Materiale (Foaia Nr. 3/18), din VOB, partea C, DIN 18363 și conform recomandărilor Institutului pentru Tehnica Ferestrei din Rosenheim, piesele din lemn trebuie să fie tratate pe toate fețele cu cel puțin un strat de grund și un strat intermediar.

(min. 30 μm grosime de strat uscat)

Substratul trebuie să fie uscat și fără urme de grăsime. Atenție la alegerea culorii finale. Finisările de culoare închise la exterior pot duce la ridicarea excesivă a temperaturii substratului (pana la 80 °C).

Produsul Cetol WF 760 se poate aplica prin imersie sau cu pensula.

Nu se recomandă slefuirea între straturi.

#### Diluare

Dacă este necesar, cu apă.

Pentru imersie viscozitatea produsului se recomandă a fi de 12 - 13 secunde prin cupa DIN de 4 mm la 20 °C temperatura materialului.

#### Consum

80 - 160 ml/m<sup>2</sup>, în funcție de modul de aplicare, natura și capacitatea de absorbție a lemnului (valorile exacte se vor stabili prin probe de acoperire)

#### Temperatura de utilizare

15-25 °C pentru suport, aer și material la cca. 60 % umiditate relativă a aerului.

#### Timpul de uscare

**În condiții normale la 23 °C / 50 % umid. rel., conf. DIN 50014**

Uscat la suprafață: după cca. 30 minute

Șlefuiabil: după cca. 4 ore

Revopsire: după cca. 4 - 6 ore cu produse diluabile cu apă după cca. 16 ore cu produse diluabile cu solvenți

Procesul de uscare poate fi întârziat de grosimea de strat, la speciile de lemn bogate în extracte precum și de o atmosferă rece și/sau umedă. Asigurați pe timpul uscării o temperatură și o aerisire corespunzătoare.

#### Curățarea uneltelor

Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă, respectiv cu adaos de detergenți casnici obișnuiți sau cu ST 830\* (soluție de curățire).

\* Vă rugăm să respectați indicațiile fișei de securitate

Datele produselor noastre din această fișă nu indică compoziția lor. Structura produsului, măsura în care acesta este adecvat, calificat pentru scopul utilizării, funcținea și scopul utilizării pentru care vor fi folosite mărfurile noastre este stabilit exclusiv în descrierile de produse din contractele de vânzare. În ori ce caz sunt permise abaterile obișnuite în branșă, atâta timp cât în scris nu sa stabilit altceva. Toate datele corespund standardului actual al tehnicii. Referitor la suprapunerile de straturi de acoperire și grunduri descrise, nu avem pretenția unei liste complete, ele trebuind să fie considerate ca exemplificări. Datorită numărului mare de substraturi posibile și a condițiilor diferite de lucru ale obiectelor, cumpărătorul/utilizatorul nu este dispensat de obligația sa de a testa materialele noastre profesional, pe proprie răspundere, privind la compatibilitatea lor cu scopul în care vor fi utilizate în condițiile specifice de utilizare a obiectului respectiv și de a le prelucra corespunzător standardului tehnic respectiv. În rest sunt în vigoare condițiile noastre generale de vânzare. Prezentul text își pierde valabilitatea la apariția unei noi ediții.

## Sistemul de acoperire

**Pentru piese din lemn nestabile**

**Impregnare conf. DIN 68800 partea 3**

(verificat conf. EN 152.1, EN 113 și RAL)

Cetol SV 868\*

Cetol WV 881\*

Cetol WV 886\*

**Grunduire**

Cetol WF 760

**Acoperirea intermediară**

Cetol WF 760

**Acoperirea finală**

Cetol WF 760\*

---

**Indicație**

In cazuri speciale sunteți rugat să cereți consultanță pentru sistem reprezentantului zonal al firmei Sikkens sau adresați-vă direct fabricii.

\* Vă rugăm să respectați indicațiile fișei tehnice